

RELATÓRIO DE ENSAIO	RTC.2021.0017
----------------------------	----------------------

Produto Papel Toalha
 Empresa Propel Global Comércio de Papéis Descartáveis Ltda - EPP
 Endereço Rua João XXIII, 251 São Judas Tadeu - Vargem Grande Paulista - SP

Amostra Recebida em 18/02/2021 com a seguinte especificação:

Papel Toalha Bobina ESPECIAL FS 28 TB SP 20228 - 20 cm x 200 m

1. Determinação do Fator de Reflectância Difusa no Azul (Alvura ISO) (Norma NBR NM ISO 2470:2001) 1.1. Resultados

	Alvura ISO (%)
Amostras	1
Média	82,35
Desvio Padrão	0,05
U95%	0,72

1.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Espectrofotômetro	Elrepho/Lorentze&Wettre

Obs: Ensaio realizado com Iluminante C/2º.

2. Determinação de Pintas e Furos (Norma NBR 8259:2002/ NBR 15134:2020)

2.1. Resultados

	Pintas (mm²/m²)
Amostras	1
área total	3
U95%	0,00

augepesquisas.com.br

uso exclusivo PROCESSO SENAC 2025000011

	Furos (mm ² /m ²)
Amostras	1
área total	2
U95%	0,00

2.2 Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dispositivo	Lamina ABNT 8529

Obs: área utilizada de 3,3 m².

3. Determinação da Resistência à Tração à Úmido/ Tração à Úmido Ponderada (Norma NBR 15010:2017/ 15134:2020)

3.1. Resultados

	Resistência à Tração à Úmido (N/m)	
	1	
Amostras	Longitudinal	Transversal
Média	214,78	90,47
Desvio padrão	10,08	8,94
U95%	7,90	7,10
Ponderada	139,40	

3.2. Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dinamômetro Digital	Mecatécnica/DHM

Obs: Ensaio realizado com distância entre garras de 100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.

4. Determinação da Capacidade e Tempo de Absorção de Água / Método Imersão em Cesta (Norma NBR ISO 12625-8:2012)

4.1. Resultados

	Tempo de Absorção (s)
Amostras	1
Média	3,82
Desvio padrão	0,21
U95%	0,27

	Capacidade de Absorção (gH ₂ O/gpapel)
Amostras	1
Média	4,53
Desvio padrão	0,31
U95%	0,37

4.2. Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Cronômetro	Technos
Balança	BEL/Mettler
Cesta	Mecatócnica

5. Determinação das Propriedades de Tração / Tração Ponderada (Norma NBR NM ISO 1924-2:2012 / NBR 15134:2007)

5.1. Resultados

	Resistência à Tração (N/m)	
Amostras	1	
	Longitudinal	Transversa
Média	1022,09	552,97
Desvio padrão	52,65	13,78
U95%	38,80	10,40
Ponderada	751,79	

5.2. Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Dinamômetro Digital	Mecatécnica/DHM

Obs: Ensaio realizado com distância entre garras de 50/100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.

6. Determinação da Gramatura (Norma NBR NM ISO 536:2000)

6.1. Resultados

	Gramatura (g/m ²)
Amostras	1
Média	28,73
Desvio Padrão	0,18
U95%	0,41

6.2. Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Balança	BEL /mark 503

7. Determinação da Composição Fibrosa (Norma ABNT NBR 14129:1998)

7.1. Resultados

Papel manufaturado com 100% de fibras vegetais provenientes de folhosas, obtidas por processo químico sulfato.

7.2. Equipamentos

Equipamento	Marca/Modelo
Microscópio	Leica DM 4000B
Camera Digital	DFC 310 FX

8. Observações Gerais: Testes realizados com climatização de (23+/- 1°C) e (50+/-2%U.R.) NBR NM ISO 187/2000.

9. “As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório”:

9.1. Tabela de Pontuação conforme norma ABNT NBR 15464-11:2010

Características	A (7pontos)	B (4pontos)	C (2pontos)	D (1ponto)
Alvura Difusa ISO (%)		X		
Resistência à Tração Ponderada (N/m)	X			
Furos (mm ² /m ²)	X			
Pintas (mm ² /m ²)	X			
Tempo Absorção (s)	X			
Capacidade de Absorção de Água (g água/g de papel)		X		
Resistência à Tração a Úmido Ponderada (N/m)	X			
TOTAL	3			

9.2. Classificação:

A amostra de papel analisada, com pontuação total de 43 pontos, conforme a Norma ABNT NBR 15464-11:2010 – Toalha de papel institucional folha simples em rolo, é classificada como classe 1.

10. Notas: As incertezas expandidas (U95%) estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão combinadas, multiplicadas pelo fator k correspondente considerando uma probabilidade de aproximadamente 95%.

11. Aprovações



Cassiano Escudeiro
(Químico Responsável)

São Paulo, 25 de março de 2021